

PLACAS DE TEJIDO DE VIDRIO / RESINA EPOXY G11

Estratificado fabricado a partir de tejido de vidrio con resina epoxi sistema 180º C.

Modelo F882A.2



Composición	Estratificado compuesto de láminas de tejido de vidrio impregnadas con resina epoxi, prensadas bajo temperatura y alta presión.
Estructura	Por su composición de vidrio y resina epoxi retardante a la llama, dispone de una excelente resistencia térmica y química, así como una excelente versatilidad mecánica operando a temperaturas hasta la clase térmica 180ºC.
Aplicaciones	Puede ser utilizado como material de aislamiento eléctrico y térmico en diversos tipos de máquinas/equipos, en forma de cuña – separadores y piezas maquinadas.

Datos Técnicos

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR	RESULTADO TEST
<i>Resistencia a la flexión perpendicular a las laminaciones En condiciones normales de E-1/150: bajo 150 ± 5º.</i>	MPa	≥ 350 ≥ 207 —	513 286 150
<i>Resistencia al impacto paralelo a la laminación (Charpy).</i>	kJ/m ²	≥ 37	65
<i>Rigidez dieléctrica perpendicular a la laminación (en aceite de 90 ± 2 %) 2,0 mm de espesor.</i>	kV/mm	≥ 11.8	19.5
<i>Tensión de ruptura paralela a la laminación (en aceite de 90 ± 2 °C).</i>	kV	≥ 45	80
<i>50 Hz coeficiente dieléctrico.</i>	-	≤ 5.5	4.32



MESA CENTRAL: (2) 2799 2080 | www.comercialalph.cl

<i>Clase térmica.</i>	° C	180	180
<i>Factor de pérdida de 50 Hz.</i>	-	≤ 0.04	0.021
<i>Tasa de absorción de agua D-24/23, 4,0 mm de espesor.</i>	%	≤ 0.15	0.035
<i>Resistencia de aislamiento impregnado en agua, D-24/23.</i>	Ω	$\geq 5.0 \times 10^{10}$	6.5×10^{10}
<i>fuerza de unión</i>	N	≥ 6500	8765

Disponibilidad

Espesores habituales: 0,4 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 mm.

Color: Verde claro.

Formato de placa: 1020 x 1230 aprox.



MESA CENTRAL: (2) 2799 2080 | www.comercialalph.cl