

## PINTURA CARCASA

### BARNIZ PIGMENTADO DE PROTECCIÓN

#### CAMPO DE APLICACIÓN

Barniz pigmentado de alta resistencia anticorrosiva. A su aspecto brillante hay que añadir una excelente resistencia a la intemperie y a la luz solar. También presentado en aerosol (Royacolor).

Para aplicar como cobertura en todo tipo de superficies metálicas que preferiblemente hayan sido barnizadas.

#### MODO DE EMPLEO

Se suministra listo para su uso, debiendo previamente remover bien el contenido del envase hasta su total homogeneización. La aplicación puede efectuarse por inmersión ó pistola. En caso de que se desee diluir utilizar el DILUYENTE F-5.

Cuando se utilice en aerosol después de su uso invertir el envase accionando la válvula hasta vaciarla de producto.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Colores	Gris / Verde / Amarillo / Azul / Negro
Acabado	Brillante
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	1.16
Viscosidad 20°C Copa Ford N°4 (s)	80
Espesor recomendado (micras)	40
Sólidos en volumen (%)	40.9
Secado al polvo (min)	30
Tiempo secado al tacto (min)	150
Estabilidad almacenaje a 20°C (meses)	12 meses
Perforación dieléctrica (V)	2000

#### FORMA DE SUMINISTRO Y PRECAUCIONES

Las posibles formas de suministro son:

- En envases de hojalata litografiados con capacidad 1, 5 y 25 Kg
- En aerosol en envases de 500 cm<sup>3</sup>

Almacenar bajo cubierto en lugar fresco y seco.

Se recomienda efectuar la aplicación al aire libre o con corriente de aire.

Durante la aplicación deben tomarse las normales precauciones contra incendios.

En aerosol agitar enérgicamente el envase antes de su utilización.

Rev. Noviembre 2020

Versión: 2

La información que les ofrecemos es de carácter informativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.